

Mejora la adherencia de estructuras y maquinaria al piso con alta resistencia, libre de contracciones

Descripción del producto

ADMIX TECH® GROUT SL es un producto químico en polvo, libre de cloruros, que al mezclarse con agua produce un mortero sin contracciones, de alta resistencia y fluidez, que se nivela por sí mismo. **ADMIX TECH® GROUT SL** cumple y excede los requerimientos indicados en la especificación de la norma ASTM-C-1107.

Características

- Asentar y nivelar cualquier tipo de maquinaria pesada, como turbinas, bombas, compresoras metálicas.
- Anclaje en piezas precoladas y pretensadas, especialmente recomendado para rellenar camisas de cables en piezas de cimentación.
- Anclaje de pernos, barras, varillas y tornillos en concreto o roca.
- Reparación de elementos estructurales como trabes, losas, columnas, muros, etc.
- Aumento de sección en elementos estructurales de concreto.

Principales Beneficios

- Sin partículas metálicas, con el objeto de evitar problemas de oxidación.
- **ADMIX TECH® GROUT SL** puede obtener desde baja hasta alta fluidez, con sólo aumentar la cantidad de agua.
- La combinación de los componentes de **ADMIX TECH® GROUT SL** y agua, al fraguar producen un material volumétricamente estable y aseguran el contacto efectivo con las superficies adyacentes.
- **ADMIX TECH® GROUT SL** propicia una tenaz unión entre los elementos metálicos y el concreto o mortero.

Preparación

Consistencia	Litros de agua / saco 25 kg.
Plástica	4
Semifluida	4.5
Fluida	5

Características

- **Altas resistencias.**
- **Libre de Cloruros.**
- **Listo para usarse.**
- **Sin Contracción.**
- **Alta Fluidez.**
- **Resistencias Mecánicas.**

GROUT SELF LEVEL

En una revolvedora viértase primero 2 / 3 de la cantidad de agua de mezclado (3 litros por saco), vacíe el (los) saco(s) de **ADMIX TECH® GROUT SL** en polvo y después de mezclar un minuto añada el agua restante hasta ajustar a la consistencia deseada, mezclar durante 5 minutos como mínimo.

Es recomendable colar el **ADMIX TECH® GROUT SL** por un solo lado o en una esquina para poder desplazar todo el aire que pudiera quedar atrapado.

Una vez colado el **ADMIX TECH® GROUT SL** cure el material manteniéndolo en condición húmeda por 7 días.

Colocación

Preparada y previamente humedecida la superficie, coloque lo más rápidamente posible la mezcla con **ADMIX TECH® GROUT SL**, especialmente bajo placas de apoyo de quipos y estructuras, trabajando en un solo sentido para evitar que quede aire atrapado.

Calidad y Especificaciones

Fluidez	ASTM-C-939	10 – 30 seg cono de fluidez con 20% de agua
Resistencia a Compresión	ASTM -C-109	7 días > 300 kg/cm ² 28 días > 500 kg/cm ²
Tiempo de Fraguado	ASTM-C-191	No menor a 8 horas
Expansion	ASTM-C-1090	0.03%

Vida de Almacén

Seis meses en lugar techado, seco y en su empaque original.

Transporte, Distribución y Servicio

ADMIX TECH® GROUT SL se ofrece en presentación de Sacos de 25 Kg.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com

Dado a que ADMIX TECH®, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben esta información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGIA EN ADITIVOS PARA CONCRETO